Fluoraz FEPM 799

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	FEP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fluoraz FEPM 799 هو منتج من كوبوليمر بيرفلوروإيثيلين بروبيلين (FEP). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.65 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.1 MPa	2625.19 psi	ASTM D412
قوة الشد	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D412
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	18 %	-	-
	36 %	-	-
	35 %	-	-
	40 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-48 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-9.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-8.0 %	-	-
	-25 %	-	-
	-24 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	21 %	-	-
	22 %	-	-
	28 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-6.0	-	-
	-17	-	-
	-16	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	7.0 %	-	-
	19 %	-	-
	18 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-7 °C to 232	19.4 - 449.6 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FEPM	-	ASTM D1418
TR 10/50	7 °C	44.6 °F	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.