Fluoraz 888

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل Fluoraz® 888 polytetrafluoroethylene/propylene (FEPM) بشكل جيد في المواد الكيميائية العدوانية حيث لا تكون المواد فائقة النقاء مطلوبة. يوصى باستخدام Fluoraz 888 للتطبيقات التقليدية للأنظمة الرطبة والجافة التي تتطلب مقاومة كيميائية أفضل من الفلوروالإيلاستومرات النموذجية، وله تاريخ أداء ميداني جيد في كل من التطبيقات الديناميكية والثابتة. يظل Fluoraz 888 مستقرًا في درجات حرارة الخدمة التي تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
الاستخدامات	حشيات أختام صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
المظهر	بني مصفر	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.56 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	70	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	1.31 MPa	190.0 psi	-
	3.14 MPa	455.42 psi	-
قوة الشد	22.9 MPa	3321.37 psi	-
استطالة الشد	330 %	-	-
مجموعة الضغط	48 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-29 to 230 °C	-20.2 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.