Greene 410

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluoro Si
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene 410 هو منتج من مادة الفلوروسيليكون (Fluoro Si). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.50 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	82	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	1.0	-	-
	2.3	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	MPa 3.17	psi 459.77	-
	MPa 5.65	psi 819.46	-
قوة الشد	MPa 8.07	psi 1170.46	ASTM D1414
استطالة الشد	% 150	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	% 12	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/2.4E-4 cm/cm C°	-	ASTM E228
درجة حرارة الخدمة	-52 to 81 °C	-61.6 - 177.8 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FVMQ	-	-
قوة التمزق	29.8 kN/m	-	ASTM D624
TR 10/50	-60 C°	-76.0 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.