Fluoroelastomer 931

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل Fluoroelastomer 931 بشكل جيد في المواد الكيميائية العدوانية وحيث لا تكون المواد فائقة النقاء مطلوبة. يوصى باستخدام Fluoroelastomer 931 للتطبيقات الرطبة والجافة التقليدية، وله تاريخ أداء ميداني جيد في كل من التطبيقات الديناميكية والثابتة. يعتبر Fluoroelastomer 931 ممتازًا لتصميمات أحمال الإغلاق العالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
الاستخدامات	حشيات أختام صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	90	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.45 MPa 11.2 MPa	- 935.5 psi 1624.43 psi	- - -
قوة الشد	15.5 MPa	2248.09 psi	-
استطالة الشد	140 %	-	-
مجموعة الضغط	27 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	-30.0 to 200 °C	-22.0 - 392.0 F°	-
درجة حرارة الخدمة	-30 to 250 °C	-22.0 - 482.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.