FPD Blue™ 707

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميمه خصيصًا لمعدات النقش الجاف بالبلازما و CVD لشاشات العرض المسطحة حيث تكون موثوقية الختم والحد الأدنى من التلوث ضروريين، يوفر FPD Blue 707 fluoroelastomer توافقًا كيميائيًا ممتازًا ويتحمل مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية القوية. يتوفر هذا المنتج في مجموعة لا حصر لها من الأشكال الهندسية والمقاطع العرضية، ويوفر التنوع المطلوب لمجموعة متنوعة من تطبيقات المعالجة الجافة الديناميكية أو الثابتة. يظل FPD Blue 707 مستقرًا في درجات حرارة الخدمة التي تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت) وهو مثالي لأختام الغطاء الكبيرة وأختام باب صمام الشق المترابطة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية حشيات أختام	- - -	- - -
المظهر	أزرق	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.90 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	2.34 MPa	339.39 psi	-
	5.32 MPa	771.6 psi	-
قوة الشد	24.7 MPa	3582.44 psi	-
استطالة الشد	250 %	-	-
مجموعة الضغط	24 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-20 to 220 °C	-4.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.