Greene FKM 731

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene FKM 731 هو منتج من مادة الفلوروالاستومر. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة روكويل	78	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.50	-	-
	1.3	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 2.86	psi 414.81	-
	MPa 6.76	psi 980.46	-
قوة الشد	MPa 15.2	psi 2204.58	ASTM D412
استطالة الشد	% 190	-	ASTM D412
قوة التمزق	kN/m 34.1	-	ASTM D624
مجموعة الضغط		-	-
	% 6.0	-	ASTM D395
	% 6.0	-	ASTM D395
	% 16	-	ASTM D395
	% 24	-	ASTM D395
	% 24	-	ASTM D395
	% 9.0	-	ASTM D395
	% 10	-	ASTM D395B
	% 11	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	ASTM D573
	-12 %	-	-
	-30 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء		-	ASTM D573
	6.0 %	-	-
	16 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء		-	ASTM D573
	6.0	-	-
	6.0	-	-
التغير في قوة الشد			

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D471
	-15 %	-	-
	-27 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	1.2 %	-	-
	-9.6 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-4.0	-	-
	-6.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	3.4 %	-	-
	4.4 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.1E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM E228

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.