Greene FKM 761

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene FKM 761 هو منتج من مادة الفلوروالاستومر. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة روكويل	75	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	1.1	-	-
	1.2	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D412
	MPa 2.48	psi 359.69	-
	MPa 6.89	psi 999.31	-
قوة الشد	MPa 16.0	psi 2320.61	ASTM D412
استطالة الشد	% 190	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	% 7.0	-	-
	% 24	-	-
	% 12	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-25 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	-1.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-12 %	-	-
	-12 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	2.0 %	-	-
	13 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-2.0	-	-
	-6.0	-	-
التغير في الكتلة	-8.0 %	-	ASTM D471

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 2.3	-	-
	% 15	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/2.2E-4 cm/cm C°	-	ASTM E228
درجة حرارة الخدمة	-40 °C to 232	-40.0 - 449.6 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FKM	-	ASTM D1418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.