Greene FKM 926

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene FKM 926 هو منتج من مادة الفلوروالاستومر. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D412
قوة الشد	18.6 MPa	2697.71 psi	ASTM D412
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	15 %	-	-
	20 %	-	-
	28 %	-	-
	22 %	-	-
	30 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-3.6 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	13 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	-3.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-3.5 %	-	-
	-64 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	13 %	-	-
	-62 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-3.0	-	-
	-6.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	2.3 %	-	-
	9.0 %	-	-
	0.50 %	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تصنيف المطاط	FKM	-	ASTM D1418
TR 10/50	-15 °C	5.0 °F	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.