Greene FKM 927

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene FKM 927 هو منتج فلوروإلاستومر. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	13.4 MPa	1943.51 psi	ASTM D412

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.1 MPa	2045.04 psi	ASTM D412
استطالة الشد	110 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	19 %	-	-
	33 %	-	-
	22 %	-	-
	18 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-33 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	9.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	5.0 %	-	-
	4.0 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	6.0 %	-	-
	4.0 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	-7.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	1.0 %	-	-
	15 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-29 to 232 °C	-20.2 - 449.6 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FKM	-	-
TR 10/50	-15 C°	5.0 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.