Greene FKM 929

المصنع	Tweed, Greene & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene FKM 929 هو منتج من مادة الفلوروالاستومر. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	97	-	-
	65	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D412
استطالة الشد	26 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	34 %	-	-
	51 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	ASTM D573
	-10 %	-	-
	-5.0 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء		-	ASTM D573
	11 %	-	-
	-9.0 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء		-	ASTM D573
	0.0	-	-
	-3.0	-	-
	0.0	-	-
	-4.0	-	-
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-2.0 %	-	-
	-4.8 %	-	-
	-11 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	11 %	-	-
	8.6 %	-	-
	23 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	-5.0	-	-
	0.0	-	-
	-5.0	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	1.0-	-	-
	7.0-	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 0.80	-	-
	% 1.1	-	-
	% 3.2	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	29- to 204 °C	20.2- - 399.2 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FKM	-	-
قوة التمزق	41.2 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.