Greene 160

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene 160 هو منتج من مادة أكريلونيتريل بوتادين المطاط (NBR). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	75	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	73	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.60	-	-
	1.3	-	-
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	MPa 2.10	psi 304.58	-
	MPa 5.17	psi 749.85	-
قوة الشد	MPa 16.8	psi 2436.64	ASTM D1414
استطالة الشد	% 220	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	% 35	-	-
	% 42	-	-
	% 47	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-% 24	-	-
	-% 22	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-% 30	-	-
	-% 37	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	-4.0	-	-
	1.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	% 11	-	-
	% 3.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.5E-4 cm/cm/ C°	-	ASTM E228

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	NBR	-	ASTM D1418
قوة التمزق	42.0 kN/m	-	ASTM D624
TR 10/50	-49 C° -49 C°	- -56.2 F° -56.2 F°	ASTM D1329 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.