Greene 209

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Greene 209 هو منتج من مادة أكريلونيتريل بوتادين المطاط (NBR). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D412
قوة الشد	MPa 28.3	psi 4104.58	ASTM D412
استطالة الشد	% 97	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	% 20	-	-
	% 19	-	-
	% 230	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	ASTM D573
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.20	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء		-	ASTM D573
	% 5.0-	-	-
	% 5.0-	-	-
	% 5.0-	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء		-	ASTM D573
	0.0	-	-
	1.0	-	-
	1.0	-	-
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	% 5.8-	-	-
	% 42-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.3-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.0-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.3-	-	-
	% 20-	-	-

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-2.4 %	-	-
	-25 %	-	-
	-10 %	-	-
	3.4 %	-	-
	-10 %	-	-
	0.0 %	-	-
	-10 %	-	-
	3.4 %	-	-
	-1.0 %	-	
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	-9.0	-	-
	1.0	-	-
	-7.0	-	-
	0.0	-	-
	0.0	-	-
	-7.0	-	-
	1.0	-	-
	-7.0	-	-
	-12	-	
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	0.90 %	-	-
	23 %	-	-
	1.0 %	-	-
	15 %	-	-
	2.0 %	-	-
	1.0 %	-	-
	12 %	-	-
	0.50 %	-	-
	15 %	-	
	20 %	-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-34 to 149 °C	-29.2 - 300.2 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	HNBR	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.