# Greene 965

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Greene, Tweed & Co. | **الفئة** | NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Greene 965 هو منتج من مادة أكريلونيتريل بوتادين المطاط (NBR). وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أسود | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.18 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة روكويل** | 78 | - | ASTM D785 |
| **صلابة الديورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الاحتكاك** | | - | ASTM D1894 |
| | 0.20 | - | - |
| | 1.0 | - | - |
| **إجهاد الشد** | | - | ASTM D1414 |
| | MPa 2.90 | psi 420.61 | - |
| | MPa 6.89 | psi 999.31 | - |
| **قوة الشد** | MPa 25.4 | psi 3683.97 | ASTM D1414 |
| **استطالة الشد** | % 240 | - | ASTM D1414 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ASTM D395 |
| | % 15 | - | - |
| | % 13 | - | - |
| | % 34 | - | - |

## التقادم

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التغير في قوة الشد** | | - | ASTM D471 |
| | % 17- | - | - |
| | % 6.0 | - | - |
| **التغير في الاستطالة القصوى** | | - | ASTM D471 |
| | % 2.0 | - | - |
| | % 4.5- | - | - |
| **التغير في صلابة الديورومتر** | | - | ASTM D471 |
| | 2.0- | - | - |
| | 0.0 | - | - |
| **التغير في الحجم** | | - | ASTM D471 |
| | % 14 | - | - |
| | % 5.5 | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | 1.8E-5 cm/cm/ C° | - | ASTM E228 |
| **درجة حرارة الخدمة** | -48 to 81 °C | -54.4 - 177.8 F° | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف المطاط** | HNBR | - | - |
| **قوة التمزق** | 48.2 kN/m | - | ASTM D624 |
| **TR 10/50** | -26 C° | -14.8 F° | ASTM D1329 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.