

Arlon® 1160

PEEK	الفئة	& Greene, Tweed .Co	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف زجاجية	المادة المألثة

وصف المنتج

تقدم Greene, Tweed مكونات بلاستيكية دقيقة لمجموعة واسعة من التطبيقات الطبية والتكنولوجيا الحيوية الصعبة. Arlon 1160، وهو مادة لدن بالحرارة غير مملوءة وعالية الأداء، مثالية للتطبيقات التي تتطلب مقاومة التآكل ومقاومة التآكل والاستقرار الأبعاد. Arlon 1160 مفضل على المعدن لأنه خفيف الوزن وغير موصل للغاية وقابل للتعقيم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف زجاجية	الحشو / التعزيز
-	-	قابل للتعقيم البخار	الميزات
-	-	قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	ثبات أبعاد جيد	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	صلابة عالية	
-	-	قوة عالية	
-	-	قابل للتعقيم بالإشعاع	
-	-	شفاف للأشعة	
-	-	Steam Sterilizable	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	الاستخدامات
-	-	أختام	
-	-	بني مصفر	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.55	الوزن النوعي
ASTM D785	-	124	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	91	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1199464.26	MPa 8270	معامل الشد
ASTM D638	psi 17549.6	MPa 121	قوة الشد
ASTM D638	-	% 3.5	استطالة الشد
ASTM D790	psi 1099388.04	MPa 7580	معامل الانحناء
ASTM D790	-		قوة الانحناء
-	psi 28572.49	MPa 197	
-	psi 3.31	MPa 0.0228	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.