

Arlon® 1260

PEEK	الفئة	& Greene, Tweed .Co	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف كربونية	المادة المألثة

وصف المنتج

تقدم Greene, Tweed مكونات بلاستيكية دقيقة لمجموعة متنوعة من تطبيقات أشباه الموصلات الصعبة. هذه المكونات مصنوعة من مجموعة كاملة من المواد البلاستيكية عالية الأداء بما في ذلك Arlon® 1260، وهو مثالي للتطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للصدمات والتآكل والمواد الكيميائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف الكربون	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	الاستخدامات	الاستخدامات
-	-	أختام	
-	-	مركبات قولبة أشباه الموصلات	
-	-	أسود	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.41	الوزن النوعي
ASTM D785	-	108	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	92	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 3147324.6	MPa 21700	معامل الشد
ASTM D638	psi 33358.74	MPa 230	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1.9	استطالة الشد
ASTM D790	psi 2755722.0	MPa 19000	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 50328.19	MPa 347	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 37999.96	MPa 262	قوة الضغط
ASTM D732	-	-	قوة القص
-	psi 13894.64	MPa 95.8	
-	psi 17404.56	MPa 120	
ASTM D1894	-	0.18	معامل الاحتكاك
ASTM D621	-	% 0.0600	التشوه تحت الحمل
ASTM D3702	-	mm ³ /N·m 8- [^] 10 460	عامل التآكل

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	C°	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	9.0E-6 cm/cm/°C	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)
-	-	-	
-	-	1.8E-5 cm/cm/°C	

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.