Chemraz 526

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر Chemraz® 526 من Greene, Tweed، وهو عبارة عن perfluoroelastomer، توافقًا كيميائيًا فائقًا إلى جانب مقاومة سريعة لإزالة الضغط عن الغاز (المعروفة أيضًا باسم إزالة الضغط المتفجر)، مما يجعله المركب المثالي لمعدات معالجة السوائل المعرضة لبيئات كيميائية قاسية. يتمتع Chemraz 526 بنطاق درجة حرارة من -4 درجة فهرنهايت إلى 482 درجة فهرنهايت (-20 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية). بفضل قدراته المتميزة في مقاومة RGD (إزالة الضغط السريع للغاز)، فإن Chemraz 526 مناسب تمامًا لمجموعة من التطبيقات من المضخات والصمامات إلى معدات إكمال حقول النفط. يتوفر Chemraz 526 للاستخدام كحلقات دائرية وحشيات والعديد من الأشكال المخصصة الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم لتلاشي الغاز مقاومة كيميائية جيدة	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء المضخة أختام صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.96 MPa	574.35 psi	ASTM D1414
قوة الشد	17.8 MPa	2581.68 psi	ASTM D1414
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D1414

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-20 to 250 °C	-4.0 - 482.0 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FFKM	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.