Chemraz 565

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemraz 565 هو منتج من مادة Perfluoroelastomer. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.93 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	MPa 3.10	psi 449.62	-
	MPa 7.93	psi 1150.15	-
قوة الشد	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D1414
استطالة الشد	% 140	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط		-	ASTM D395
	% 26	-	-
	% 41	-	-
	% 25	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد		-	ASTM D471
	-16 %	-	-
	-8.0 %	-	-
	-11 %	-	-
	-2.0 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		-	ASTM D471
	-11 %	-	-
	-8.0 %	-	-
	-3.5 %	-	-
	-2.8 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-4.0	-	-
	-4.0	-	-
	2.0	-	-
التغير في الحجم		-	ASTM D471
	1.9 %	-	-
	1.2 %	-	-
	1.5 %	-	-
	1.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-30 to 220 °C	-22.0 - 428.0 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FFKM	-	ASTM D1418

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.