Chemraz 618

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemraz 618 هو منتج Perfluoroelastomer. وهو متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.99 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.55 MPa 8.79	- psi 369.85 psi 1274.88	ASTM D1414 - -
قوة الشد	MPa 13.3	psi 1929.01	ASTM D1414
استطالة الشد	% 130	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	% 16	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-6.0 %	-	ASTM D1414
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D1414
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	-2.0	-	ASTM D573
التغير في الكتلة في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D1414
التغير في قوة الشد		- -	- -
	4.0 %	-	-
	-15 %	-	-
	4.0 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى		- -	- -
	2.0 %	-	-
	2.0 %	-	-
	-3.0 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر		- -	ASTM D471 -
	-1.0	-	-
	-3.0	-	-
	-1.0	-	
التغير في الحجم			- -

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 0.20	-	-
	% 5.0	-	
	% 0.40	-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-18 °C to 324	-0.4 - 615.2 F°	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف المطاط	FFKM	-	ASTM D1418
TR 10/50	-8 C°	17.6 F°	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.