Chemraz 657

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير Chemraz® 657 perfluoroelastomer خصيصًا لتلبية متطلبات أنظمة البلازما الجافة العدوانية، وتوفر تركيبته الفريدة مقاومة محسنة للبلازما وتقليل التلوث مما يؤدي إلى تقليل وقت التوقف وزيادة إنتاجية معالجة الرقائق. يوصى به بشكل أساسي لتطبيقات معالجة رقائق حفر الأكاسيد الثابتة والديناميكية، ويظل Chemraz 657 مستقرًا في درجات حرارة الخدمة التي تصل إلى 280 درجة مئوية (536 درجة فهرنهايت) مع تجاوزات إلى 300 درجة مئوية (572 درجة فهرنهايت).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقاء عالي صلابة منخفضة ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	أختام صمامات/أجزاء الصمام	- -	- -
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.03 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.45 MPa 9.55 MPa	- 645.42 psi 1385.11 psi	ASTM D412 - -
قوة الشد	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D412
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	29 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-40 to 280 °C	-40.0 - 536.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.