

Avalon 87

PTFE	الفئة	& Greene, Tweed .Co	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

توفر الحشيات الصحية المصنوعة من Avalon® 87 مستوى أداء يفوق مواد PTFE الأخرى الموجودة في الصناعات الدوائية وتداول السوائل الصحية. يستخدم Avalon 87 الجيل الأحدث من مادة PTFE المعدلة، ونظام الحشو GRAS (يعتبر آمنًا بشكل عام) الخاص به مُحسَّن لتحقيق أقصى قدر من التعزيز وقوة الضغط. تم تصميم Avalon 87 للتطبيقات التي تتطلب مركب PTFE. بفضل خصائصه منخفضة التآكل، يعمل Avalon 87 بشكل جيد في البيئات الختمية شديدة الكشط حيث تعاني مادة PTFE القياسية أو المواد الأخرى من التآكل. يتوفر Avalon 87 بجميع أحجام الحشيات الصحية، بالإضافة إلى الأشكال المخصصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مادة مضافة غير محددة	المواد المضافة
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	قوة ضغط جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للزحف	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	Pharmaceuticals	الاستخدامات
-	-	أختام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	USP الفئة VI	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1457	-	g/cm ³ 2.19	الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1457	psi 3205.34	MPa 22.1	قوة الشد
ASTM D1457	-	% 370	استطالة الشد
-	-	0.10	معامل الاحتكاك
-	-	0.080	
ASTM D621	-	% 3.00	التشوه تحت الحمل
ASTM D3702	-	mm ³ /N·m 8- ¹⁰ 16	عامل التآكل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.