Chemraz 504

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تركيبه خصيصًا للتطبيقات منخفضة الضغط التي تتطلب قوة ختم منخفضة، ويوصى باستخدام Chemraz® 504 لمجموعة واسعة من تطبيقات الأجهزة الطبية والتقنية الحيوية التي تتطلب موثوقية ختم طويلة الأجل. يوفر Chemraz 504 أداءً ممتازًا في تطبيقات المعدات التحليلية الديناميكية والثابتة حيث يفضل التشحيم الطفيف لتقليل الاحتكاك. Chemraz 504 مناسب لدرجات حرارة الخدمة التي تتراوح من 0 درجة فهرنهايت إلى 400 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية إلى 204 درجة مئوية).
الميزات والفوائد أداء ممتاز تحت ضغط منخفض وقوة ختم منخفضة مركب مشحم لتقليل الاحتكاك توازن موثوق للخصائص الفيزيائية مقاومة كيميائية جيدة التطبيقات أجهزة التحليل - الحشيات والحلقات الدائرية صمامات الملف اللولبي - أختام المكبس والحشيات والحلقات الدائرية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تشوه دائم بالضغط منخفض	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	أغلفة	-	-
	Plumbing Parts	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	65	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	1.10 MPa	159.54 psi	-
	3.31 MPa	480.08 psi	-
قوة الشد	6.55 MPa	950.0 psi	ASTM D1414
استطالة الشد	150 %	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	30 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-18 to 204 °C	-0.4 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.