Fluoraz 799

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر الحشيات الصحية المصنوعة من Fluoraz® 799 مستوى من الأداء في أنظمة SIP و CIP يتجاوز جميع المطاطات الأخرى. في حين أن EPDMs و FKMs يمكن أن توفر ختمًا لفترات طويلة، إلا أن التغيرات في الخصائص الفيزيائية يمكن أن يكون لها آثار سلبية تتجاوز مجرد التورم الحجمي. يشير انخفاض الصلابة أو انخفاض معامل المرونة إلى انخفاض في قوة الضغط. إذا تم إعادة عزم دوران الحشية الصحية وفقًا لمواصفات التركيب، فسيتم ضغط الحشية بمستوى أكبر من المطلوب، مما يؤدي إلى زيادة التداخل في تيار العملية. تعني الزيادة في الصلابة/معامل المرونة والانخفاض في الاستطالة التقصف. سيكون الختم تحت عزم الدوران، مما يؤدي إما إلى تسربات أو تشققات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة ضغط جيدة مواد قابلة للاستخلاص منخفضة Steam Resistant	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP 87 USP الفئة VI	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.65 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.1 MPa	2625.19 psi	ASTM D412
قوة الشد	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D412
استطالة الشد	120 %	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-7 °C to 232	19.4 - 449.6 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
TR 10/50	7 °C	44.6 °F	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.