Fluoraz 890

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم Fluoraz 890 للاستخدام في الحشيات الصحية حيث يلزم الامتثال لكل من USP و FDA، مما يجعله مركبًا ممتازًا لكل من التطبيقات الصيدلانية وتطبيقات معالجة السوائل الصحية الأخرى مثل موانع التسرب لتطبيقات مصانع الجعة. إن مستخلصات المعادن و TOC في Fluoraz 890 أقل بترتيب حجمي من تركيبات FKM التنافسية المتميزة، مما يضمن تلوثًا ضئيلاً أو معدومًا في مجرى العملية. يفي Fluoraz 890 أيضًا بمتطلبات الاستخلاص لكل من 21 CFR 177.2600 (e) و (f) و 21 CFR 177.240 (d) لاختبار استخلاص perfluoroelastomers. تم تصميم الحشيات الصحية Fluoraz 890 من Greene, Tweed لتقليل التداخل. يتوفر Fluoraz 784 أيضًا في حلقات O وأشكال مخصصة حيث تكون صلابة مقياس الصلابة المنخفضة مرغوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
	Steam Resistant	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	Pharmaceuticals	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2400 (d) FDA 21 CFR 177.2600 (e) و (f) USP 87 USP الفئة VI	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.65 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.86 MPa 11.7 MPa	- 849.92 psi 1696.94 psi	ASTM D412 - -
قوة الشد	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D412
استطالة الشد	180 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	30 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-5 to 232 °C	23.0 - 449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.