XYFLUOR® 860

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر Xyfluor® 860، وهو مركب مطاط صناعي مفلور للغاية، توافقًا كيميائيًا ممتازًا عبر نطاق واسع من درجات الحرارة من -76 درجة فهرنهايت إلى 450 درجة فهرنهايت (-60 درجة مئوية إلى 232 درجة مئوية). يوصى به للتطبيقات التي تتطلب مزيجًا من خصائص درجات الحرارة المنخفضة والمقاومة الكيميائية، وتتفوق قدرات Xyfluor على قدرات المطاط الفلوري القياسي و PTFE والجرافيت. بالإضافة إلى ذلك، يقلل Xyfluor من التكلفة الإجمالية عن طريق إطالة عمر خدمة المعدات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاوم للهيدروكربونات مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة Steam Resistant	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حشيات أجزاء المضخة أختام صمامات/أجزاء الصمام	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.41	psi 349.54	ASTM D1414
قوة الشد	MPa 6.89	psi 999.31	ASTM D1414
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	% 30	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-60 to 232 °C	-76.0 - 449.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.