EcoVid 30GBIM

المصنع	Greener Polymers Inc.	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EcoVid-30GBIM عبارة عن مزيج من درجة القولبة بالحقن للأغراض العامة مع وزن جزيئي عالي Ingeo PLA ومركب حيوي. يمكن تجميد المادة إلى -32 درجة مئوية. التركيب: محتوى Ingeo PLA مع إضافات قابلة للتحلل الحيوي والتحويل إلى سماد. التطبيقات: يمكن استخدام مركب EcoVid-30GBIM في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن القولبة بالحقن مثل كرات الجولف، وشفرات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة، وفرشاة الأسنان التي تستخدم لمرة واحدة، والزوايا الواقية، وعلاقات المعاطف، والعلامات، واللافتات وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة مضافة غير محددة	-	-
الميزات	وزن جزيئي عالي موارد قابلة للتحديث قابل للتحلل البيولوجي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات للاستخدام الفردي سلع رياضية عام مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	22 g/10 min	-	ASTM D1238
	80 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C°	-	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القادوس (Hopper)	C°	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.