EcoVid 43IMH

المصنع	Greener Polymers Inc.	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EcoVid-43IMH عبارة عن مزيج من مادة Ingeo PLA ومركب حيوي للأغراض العامة مناسب لعمليات التشكيل الحراري مع مؤشر مقاومة للحرارة العالية. المادة، المصنفة عند 178 فهرنهايت / 80 درجة مئوية ويمكن تجميدها إلى -32 درجة مئوية. ستزيد بلورة القالب من انحراف الحرارة من 80 درجة مئوية إلى 110 درجة مئوية + اعتمادًا على التطبيق. التطبيقات: يمكن استخدام مركب EcoVid-43IMH Ingeo PLA في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن منتجات قولبة الحقن المقاومة للحرارة مثل الملاعق والسكاكين والشوك وأكواب القهوة الساخنة وأوعية الحساء وصواني الطعام المطبوخ مسبقًا والصواني التي تستخدم لمرة واحدة وأطباق الطعام التي تستخدم لمرة واحدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موارد قابلة للتحديث	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
الاستخدامات	عبوات المشروبات	-	-
	كوب	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	حاوية	-	-
	قطاع خدمة الطعام	-	-
	حاوية طعام	-	-
	عام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	طقم نبيذ يمكن التخلص منه منتجات المائدة	- -	- -
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	 22 g/10 min 80 g/10 min	- - -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C°	-	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القادوس (Hopper)	C°	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.