EcoVid 43TF

المصنع	Greener Polymers Inc.	**الفئة**	PLA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EcoVid-43TF عبارة عن درجة مادة Ingeo PLA ومركب حيوي مناسبة لعمليات التشكيل الحراري. يمكن تجميد المادة إلى -32 درجة مئوية. التركيب: محتوى Ingeo PLA مع إضافات قابلة للتحلل الحيوي والتحويل إلى سماد. التطبيقات: EcoVid-43TF عبارة عن مزيج للتشكيل الحراري مناسب للصواني والأطباق والمخابز وتعبئة الحلويات وتعبئة المواد الغذائية بشكل عام وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة مضافة غير محددة	-	-
الميزات	موارد قابلة للتحديث قابل للتحلل البيولوجي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات التشكيل الحراري تطبيقات غذائية غير محددة تغليف المواد الغذائية قطاع خدمة الطعام	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	التشكيل الحراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	-
اللزوجة النسبية	2.5	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.5 %	-	ASTM D638
قوة الانحناء	108 MPa	15664.1 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	16 J/m	0.2997 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C°	-	ASTM D3418
درجة حرارة تليين فيكات	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	C°	-	ASTM D3418
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	C°	-	ASTM D3418
التشوه الحراري	C°	-	ASTM E2092

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوضوح	لا شيء	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القادوس (Hopper)	C°	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الوسطى	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة الفوهة	C°	-	-
الضغط الخلفي	MPa	-	-
سرعة اللولب	rpm	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.