# GELAST GT6HF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Guang Sung Plastics (GSPL) | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

GELAST GT6HF هو منتج من كوبوليمر كتلة ستايرين إيثيلين بوتيلين ستايرين (SEBS). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات GELAST GT6HF السلع الرياضية والسيارات والسلع الاستهلاكية والمقابض والتطبيقات المنزلية. الخاصية الأساسية: متوافق مع rohs.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | زخرفة داخلية للسيارات<br>مقابض<br>السلع المنزلية<br>سلع رياضية<br>ألعاب<br>معدات الرياضات المائية | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.08 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 60 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 15.6 MPa | 2262.59 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 10.2 MPa | 1479.39 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 970 % | - | ASTM D638 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 27.3 kN/m | - | ASTM D624 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.