# GELAST GT30IT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Guang Sung Plastics (GSPL) | **الفئة** | Polyester, TP |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

GELAST GT30IT هو منتج حراري. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات GELAST GT30IT السلع الرياضية والسيارات والسلع الاستهلاكية والمقابض والتطبيقات المنزلية. تشمل الخصائص: متوافق مع RoHS مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للعوامل الجوية تدفق عالي

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية<br>مقاومة جيدة للعوامل الجوية<br>تدفق عالي | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | زخرفة داخلية للسيارات<br>مقابض<br>السلع المنزلية<br>سلع رياضية<br>ألعاب<br>معدات الرياضات المائية | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.904 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 37 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 0.755 MPa | 109.5 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 8.20 MPa | 1189.31 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 1100 % | - | ASTM D638 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 19.1 kN/m | - | ASTM D624 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.