GELAST 1145

المصنع	Guang Sung Plastics (GSPL)	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

GELAST 1145 هو منتج من المطاط الحراري المتلدن (TPV). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات GELAST 1145 الأسلاك والكابلات والتطبيقات الكهربائية/الإلكترونية والأجزاء الهندسية/الصناعية والخراطيم/الأنابيب والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: متوافق مع RoHS، قابل للربط المتشابك، مقاوم للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	تغليف الكابل تطبيقات كهربائية/إلكترونية حشيات خرطوم التعبئة والتغليف عزل سلك الهاتف	- - - - - -	- - - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	45	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعة الشد (Tensile Set)	6 %	-	ASTM D412
إجهاد الشد	1.96 MPa	284.27 psi	ASTM D412
قوة الشد	6.57 MPa	952.9 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-60.0 C°	-76.0 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	16.7 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.