Flontech® FT-BRR25-CF10-M5-1

المصنع	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	25% برونز؛ 10% ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

25٪ برونز + 10٪ ألياف كربون + 5٪ مولي + 60٪ PTFE بكر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	برونزي، 25% حشو بالوزن ألياف الكربون، 10% حشو بالوزن	- -	- -
المواد المضافة	مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم (5%)	-	-
الميزات	مشحم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.64 g/cm³	-	ASTM D4894
الكثافة الظاهرية	0.70 g/cm³	-	ASTM D4894

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانكماش	% 2.0	-	Internal Method
صلابة روكويل	38	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 24.0	psi 3480.91	ASTM D4894
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.