# Flontech® FT-CF25-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division | **الفئة** | PTFE |
| **المادة المالئة** | 25% ألياف كربونية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

25٪ ألياف كربونية + 75٪ PTFE بكر

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف الكربون، 25% حشو بالوزن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 2.03 g/cm³ | - | ASTM D4894 |
| **الكثافة الظاهرية** | 0.42 g/cm³ | - | ASTM D4894 |
| **الانكماش** | 1.6 % | - | Internal Method |
| **صلابة روكويل** | 48 | - | ASTM D785 |
| **صلابة الديورومتر** | 65 | - | ASTM D2240 |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|---|---|---|---|
| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
| **قوة الشد** | MPa 21.0 | psi 3045.8 | ASTM D4894 |
| **استطالة الشد** | % 170 | - | ASTM D4894 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.