Flontech® FT-GL15-M5-6

المصنع	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

15٪ ألياف زجاجية + 5٪ مولي + 80٪ PTFE بكر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم (5%)	-	-
الميزات	تدفق عالي مشحم	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.28 g/cm³	-	ASTM D4894
الكثافة الظاهرية	0.74 g/cm³	-	ASTM D4894

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متوسط حجم الجسيمات	800 µm	31.5 mil	Internal Method
الانكماش	1.9 %	-	Internal Method
صلابة روكويل	35	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D4894
استطالة الشد	210 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.