Flontech® FT-GL15-NPA-6

المصنع	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	15% زجاج/غير عضوي	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

15٪ زجاج وحشو غير عضوي + 85٪ PTFE بكر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\غير عضوي، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	تدفق عالي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.24 g/cm³	-	ASTM D4894
الكثافة الظاهرية	0.75 g/cm³	-	ASTM D4894
متوسط حجم الجسيمات	740 µm	29.13 mil	Internal Method
الانكماش	1.7 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل	34	-	ASTM D785
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D4894
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D4894

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.