# Halene L 73005T

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Haldia Petrochemicals Ltd. | **الفئة** | LLDPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

T 73005 هي درجة LLDPE للقولبة الدورانية يتم إنتاجها بواسطة تقنية Spherilene مع مورفولوجيا محكمة، وتوازن ممتاز بين قابلية المعالجة والخصائص الميكانيكية. T 73005 مناسب تمامًا للخزانات والحاويات لتخزين المياه المنزلية والصناعية والصرف الصحي والزراعة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات زراعية<br>حاويات<br>Sanitary Products<br>خزانات | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة دورانية | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.934 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 17.0 MPa | 2465.65 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 500 MPa | 72519.0 psi | ASTM D790A |
| **صدمة إيزود المحززة** | 450 J/m | 8.43 ft·lb/in | ASTM D256A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 74.0 C° | 165.2 F° | ASTM D648 |
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 115 C° | 239.0 F° | ASTM D1525 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الفرن** | 240-280 C° | 464.0 - 536.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.