Halene L 73005TU

المصنع	Haldia Petrochemicals Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TU 73005 هي درجة LLDPE للقولبة الدورانية يتم إنتاجها بواسطة تقنية Spherilene مع مورفولوجيا محكمة، وتوازن ممتاز بين قابلية المعالجة والخصائص الميكانيكية وثبات الأشعة فوق البنفسجية.
73005TU مثبت بشكل كافٍ بمثبت الضوء + لإعطاء عمر خدمة طويل في ظل التعرض الخارجي.
TU 73005 مناسب تمامًا للخزانات والحاويات مع ثبات جيد للأشعة فوق البنفسجية لتخزين المياه المنزلية والصناعية والصرف الصحي والزراعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية (< 2500 جزء في المليون)	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات زراعية حاويات Sanitary Products خزانات	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.934 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	500 MPa	72519.0 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	500 J/m	9.37 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	115 C°	239.0 F°	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الفرن	240-280 C°	464.0 - 536.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.