Halene P M307

المصنع	Haldia Petrochemicals Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M307 عبارة عن بولى بروبيلين غير متجانس التأثير (PPiCP)، يتم إنتاجه بواسطة أحدث جيل من تقنية Spheripol II. هذا PPiCP مناسب بشكل أساسي لعملية القولبة بالحقن. يجمع M 307 بين قابلية المعالجة الممتازة مع وقت الدورة المنخفض

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	غرض عام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	145 C°	293.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	180-260 C°	356.0 - 500.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	180-260 C°	356.0 - 500.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	180-260 C°	356.0 - 500.0 F°	-
درجة حرارة القالب	30.0-40.0 C°	86.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.