Halene P M310

المصنع	Haldia Petrochemicals Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M310 عبارة عن بولى بروبيلين غير متجانس التأثير (PPiCP)، يتم إنتاجه بواسطة أحدث جيل من تقنية Spheripol II. هذا PPiCP مناسب بشكل أساسي لعملية القولبة بالحقن. يجمع M310 بين قابلية المعالجة الممتازة مع التدفق العالي، ووقت الدورة المنخفض، والثبات الحراري الممتاز، والتوازن الجيد بين التأثير والصلابة، واللمعان الجيد وتراكم الشحنة الساكنة المنخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	لمعان متوسط	-	-
الاستخدامات	علب البطاريات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638
استطالة الشد	6.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	90 J/m	1.69 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	145 C°	293.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	160-250 C°	320.0 - 482.0 F°	-
درجة الحرارة الوسطى	160-250 C°	320.0 - 482.0 F°	-
درجة الحرارة الأمامية	160-250 C°	320.0 - 482.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	30.0-40.0 °C	86.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.