Halene P M312

المصنع	Haldia Petrochemicals Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M312 عبارة عن بولى بروبيلين غير متجانس التأثير كوبوليمر (PPiCP)، يتم إنتاجه بواسطة أحدث جيل من تكنولوجيا Spheripol II. هذا PPiCP مناسب بشكل أساسي لعملية القولبة بالحقن. يجمع M312 بين قابلية المعالجة الممتازة مع التدفق العالي، ووقت الدورة المنخفض، والتوازن الجيد بين التأثير والصلابة واللمعان الجيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	صلابة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
	لمعان متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	السلع المنزلية	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	أمتعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	دلاء Sanitary Products	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	120 J/m	2.25 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	145 C°	293.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الخلفية	160-250 °C	320.0 - 482.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	160-250 °C	320.0 - 482.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	160-250 °C	320.0 - 482.0 °F	-
درجة حرارة القالب	30.0-40.0 °C	86.0 - 104.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.