Halene P M365

المصنع	Haldia Petrochemicals Ltd.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

M365 هو بوليمر بولي بروبيلين تأثيري غير متجانس (PPICP)، يتم إنتاجه بواسطة تقنية Spheripol II - عملية. هذا PPICP هو درجة مفاعل ويحتوي على عامل تنوي. هذا مناسب بشكل أساسي لعملية التركيب والقولبة بالحقن. يجمع M365 بين قابلية المعالجة الممتازة مع التدفق العالي للذوبان ووقت الدورة المنخفض والتوازن الممتاز بين التأثير والصلابة والتشوه المنخفض واللمعان الجيد. M365 مناسب لتطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نواة	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	تشوه قليل	-	-
	تسليط الضوء	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	
الاستخدامات	أجزاء ذات جدار رقيق	-	-
	أجهزة كهربائية	-	-
	مركب	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	65 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1200 MPa	174045.6 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	135 C°	275.0 F°	ASTM D1525

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.