HANWHA EVA 1316

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتم تصنيع HANWHA EVA 1316 بواسطة عملية الأوتوكلاف ذات الضغط العالي Dow ومصمم لمجموعة متنوعة من تطبيقات قولبة الرغوة مثل الأحذية والصنادل وما إلى ذلك. يشتهر EVA 1316 بمعالجته الممتازة وضمان الجودة العالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خاصية قابلة للرغوة قابلية تشغيل جيدة لا يوجد مادة مضافة	- - -	- - -
الاستخدامات	رغوة أحذية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	19.0 %wt	-	Internal method
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	90	-	ASTM D2240
	36	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.2 MPa	1914.5 psi	ASTM D638
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	59.0 C°	138.2 F°	ASTM D1525
ذروة درجة حرارة الانصهار	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D3417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.