HANWHA CCBA-8735BK

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب Hanwha Wire and Cable CCBA-8735BK عبارة عن مركب شبه موصل لتدريع العزل لكابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط (33 كيلو فولت). يتميز CCBA-8735BK بمستوى التصاق منخفض في النطاق 2 ~ 4 كجم / 0.5 بوصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شبه موصل أداء كهربائي جيد مظهر ممتاز	- - -	- - -
الاستخدامات	واقي الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات عزل جهد متوسط	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	AEIC CS5 AEIC CS7 BS 6622 ICEA S-66-524 NEMA WC 7 IEC 60502 IEC 60840	- - - - - -	- - - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.17 g/cm³	-	ASTM D1505
محتوى الرطوبة	ppm	-	Karl Fisher

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التقشير	1.5 kN/m	-	ASTM D903
قوة الشد	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	7.0 day	-	-
احتفاظ قوة الشد	%	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة	%	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-50.0 C°	-58.0 F°	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.