HANWHA CHBA-880FR

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب Hanwha Wire and Cable CHBA-880FR هو مركب بولي أوليفين مثبط للهب غير هالوجيني ومنخفض الدخان ومنخفض السمية. يستخدم CHBA-880FR لتطبيق تغليف الكابلات مثل كابلات الاتصالات وكابلات الطاقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبطات اللهب	-	-
الميزات	دخان منخفض	-	-
	سمية منخفضة	-	-
	مضاد للاحتراق	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	مثبطات اللهب	-	-
الاستخدامات	تغليف كابلات الاتصالات	-	-
	غلاف الكابل	-	-
	غلاف الكابل	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	500 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	7.0 day	-	-
احتفاظ قوة الشد	%	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة	%	-	ASTM D638

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني لانبعاث الغاز الحمضي	4.50	-	IEC 754-2
كثافة الدخان	85	-	ASTM E662
ثابت العزل الكهربائي	3.10	-	ASTM D150

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عامل التبديد	1.0E-3	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	% 32	-	ASTM D2863

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 30.0-	F° 22.0-	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.