HANWHA CTBA-8720BK

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HANWHA Wire and Cable Compound CTBA-8720BK عبارة عن مركب شبه موصل لتدريع الموصل وعزل التدريع المترابط لكابل معزول بالبولي إيثيلين عالي الجهد. يتميز HANWHA Wire and Cable Compound CTBA-8720BK بثبات احتراق ممتاز، لذلك يتم استخدامه لرأس البثق المشترك الثلاثي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	أداء كهربائي جيد	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	مظهر ممتاز	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	عزل جهد متوسط	-	-
تصنيفات الوكالة	AEIC CS5	-	-
	BS 6622	-	-
	ICEA S-66-524	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	NEMA WC-7	-	-
	VDE 0263	-	-
	VDE 0273	-	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ASTM D1505
درجة التشابك	75 %	-	ASTM D2765A
صلابة الديورومتر	58	-	ASTM D2240

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
احتفاظ قوة الشد	%	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة		-	ASTM D638
التغير في قوة الشد في الهواء	%	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	%	-	ASTM D573

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.