HANWHA CTBA-8740BK

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Hanwha Wire and Cable Compound CTBA-8740BK عبارة عن مركب شبه موصل للموصل وعزل التدريع المترابط لكابلات الطاقة ذات الجهد العالي (154 كيلو فولت). يتميز CTBA-8740BK بموصلية كهربائية ممتازة وثبات الاحتراق وسطح أملس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شبه موصل	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	أداء كهربائي جيد	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	مظهر ممتاز	-	-
الاستخدامات	واقي الكابل	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	عزل الجهد العالي	-	-
تصنيفات الوكالة	AEIC CS5	-	-
	AEIC CS7	-	-
	BS 6622	-	-
	ICEA S-66-524 NEMA WC 7	-	-
	IEC 60502	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	IEC 60840 VDE 0263 VDE 0273	- - -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ASTM D1505
محتوى الرطوبة	ppm	-	Karl Fisher

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	7.0 day	-	-
احتفاظ قوة الشد	%	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة	%	-	ASTM D638

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.7 MPa	2132.06 psi	ASTM D638
استطالة الشد	190 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.