HANWHA 3081

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HANWHA HDPE 3081 يتم تصنيعه بواسطة عملية Unipol ومصمم للأغراض العامة. يتمتع HDPE 3081 بخاصية متوازنة من الخواص الميكانيكية وقابلية المعالجة. خاصية ميكانيكية قابلية المعالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة عام	- -	- -
الاستخدامات	عام	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.060 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 24.5	psi 3553.43	ASTM D638
		-	ASTM D882
	MPa 53.0	psi 7687.01	ASTM D882
	MPa 54.9	psi 7962.59	ASTM D882
استطالة الشد	% 770	-	ASTM D638
		-	ASTM D882
	% 400	-	ASTM D882
	% 540	-	ASTM D882
سمك الفيلم - المُختبر	µm 20	mil 0.7874	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 150	oz 5.29	ASTM D1709
قوة تمزق الشد		-	ASTM D1004
	kN/m 225.6	-	ASTM D1004
	kN/m 181.4	-	ASTM D1004

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 130	F° 266.0	ASTM D2117

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 84	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.