HANWHA CLNB-8141S

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HANWHA Wire & Cable Compound CLNB-8141S عبارة عن مركب بولي إيثيلين قابل للربط التشابكي منخفض الكثافة مصمم لعزل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط (66 كيلو فولت وأعلى) التي تتطلب درجة عالية من النظافة. يتميز بمستوى منخفض للغاية من التلوث وتوازن مناسب من مضادات الأكسدة غير الملطخة والبيروكسيد لضمان الاستقرار الحراري ومستويات المعالجة المثالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	نقاء عالي	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	مقاومة حرارة عالية	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	عزل جهد متوسط	-	-
تصنيفات الوكالة	AEIC CS7	-	-
	AEIC CS8	-	-
	BS 6622	-	-
	HD 620 S1	-	-
	HD 632 S1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	ICEA S-66-524	-	-
	ICEA S-93-639	-	-
	ICEA S-94-649	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-
	VDE 0273	-	
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
درجة التشابك	82 %	-	ASTM D2765A
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصلب الحراري	75 %	-	IEC 60811-2-1
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	%	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	%	-	ASTM D573

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	2.28	-	ASTM D150
عامل التبديد	4.0E-4	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.