HANWHA CHBA-8806FR

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Hanwha Wire and Cable Compound CHBA-8806FR عبارة عن مركب مثبط للهب منخفض الدخان. يعتمد CHBA-8806FR على البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة (LLDPE) ويتميز بخصائص ممتازة مثبطة للهب وقابلية معالجة. يستخدم هذا المركب لتغليف كابل TR-CNCE-W. مركب مثبط للهب يعتمد على LLDPE، خاصية ممتازة مثبطة للهب، مقاومة عالية للاشتعال وانتشار اللهب، قابلية معالجة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبطات اللهب	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة مثبطات اللهب	- -	- -
الاستخدامات	غلاف الكابل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى أسود الكربون	2.6 %	-	ASTM D1603

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D638
استطالة الشد	650 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التقادم في الفرن	2.0 day	-	-
معدل احتفاظ قوة الشد	%	-	ASTM D638
معدل احتفاظ الاستطالة	%	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشوه	%	-	-
درجة حرارة الهشاشة	-30.0 C°	-22.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة الانصهار	125 C°	257.0 F°	DSC

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل امتصاص الضوء	Abs/mm	-	ASTM D3349

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	3.10	-	ASTM D150
عامل التبديد	1.0E-3	-	ASTM D150
مؤشر الأكسجين	%	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.