HANWHA CLNA-8262

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Hanwha CLNA-8262 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي (LLDPE) يتم إنتاجه بواسطة عملية UNIPOL. يمكن استخدامه كراتنج أساسي لعزل كابلات الجهد المنخفض المتشابكة بالسيلان بواسطة عملية Monosil وDry silane وSiloxene. يوفر ثباتًا ممتازًا للاحتراق وخصائص المعالجة. يحتوي على كمية محكمة من مضادات الأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قابل للتشابك	- -	- -
الاستخدامات	عزل جهد منخفض تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3, الدرجة E4 ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3, الدرجة E5	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.6 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.7 MPa	2567.17 psi	ASTM D638
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D638

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	%	-	ASTM D638
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	%	-	ASTM D638

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي		-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة الساخنة	%	-	IEC 60502
المجموعة (Set)	%	-	IEC 60502

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	160-220 °C	320.0 - 428.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.