Filter-bond™ E-3264

المصنع	Hapco Inc.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Filter-bond هي سلسلة من مركبات الصب والتغليف مناسبة بشكل مثالي لتطبيقات التلامس مع الأجهزة الطبية والأغذية. يتم تصنيع سلسلة Filter-bond E-SERIES هذه وفقًا لمعايير الجودة العالية جدًا وقد استخدمها العملاء لتمرير متطلبات التوافق الحيوي. FILTER-bond E-3264 عبارة عن مركب سائل ومرن ومكون من عنصرين ومرن للغاية للتغليف والختم. يتمتع FILTER-bond E-3264 بعمر تشغيل طويل وهو جيد في البيئات المائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	وسائط الترشيح	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
	مانعات التسرب	-	-
	أختام	-	-

المظهر

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	شفاف أبيض	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب تغليف تغليف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	ASTM D4669
انكماش القالب	0.10-0.30 %	-	ASTM D2566
الوزن	16 g	0.5643 oz	-
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التجلط	3.0 hr	-	ASTM D2971
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة الخلط بالوزن: 360، نسبة الخلط بالحجم: 300	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	9600 cP	-	ASTM D4878
وقت إزالة القالب	2900-4300 min	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معامل الشد	MPa	-	ASTM D638
قوة الشد	1.38 MPa	200.15 psi	ASTM D638
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	5.78 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.